



<b>DT-SG 500</b>	<b>hardfacing MSG-Wire TIG-Rod</b>
<b>ข้อมูลจำเพาะ:</b>	DIN 8555: M SG 2-GZ-500 Werkstoff Nr .: 1.8425
<b>การประยุกต์ใช้:</b>	ลวดแข็งสำหรับสร้างชั้นแข็งซึ่งขึ้นอยู่กับ รอยขีดข่วนรุนแรง เหมาะสำหรับชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตรที่หันเข้าหาหยาก ขอบและขอบของถังชุด
<b>องค์ประกอบทางเคมี องค์ประกอบโดยน้ำหนัก (%):</b>	C: 1,15 Mn: 1,95 Cr: 1,90
<b>คุณสมบัติทางกล: (ทั่วไป)</b>	ความแข็ง Brinell 530 Hardness Rockwell 52
<b>อนุมัติ:</b>	ตามความต้องการ
<b>การป้องกันบรรยากาศ:</b>	M11-M13, M12-M23: EN439 TIG: I1
<b>บรรจุภัณฑ์:</b>	MIG / MAG: สิ่งของ D 100 / D 200 / K 200 / K 300 TIG: กล่องขนาด 10 กิโลกรัม