



DT-SG 350	hardfacing MSG-Wire TIG-Rod
ข้อมูลจำเพาะ:	DIN 8555: M SG 5-GZ-350
การประยุกต์ใช้:	เส้นลวดแข็งสำหรับสร้างชั้นแข็งด้วยความแข็ง ประมาณ 370 Brinell เหมาะสำหรับล้อเฟือง, ราง, เพลา
องค์ประกอบทางเคมี องค์ประกอบโดยน้ำหนัก (%):	C: 0,10 Si: 0,80 Mn: 1,00 Cr: 6,00 Mo: 1,00
คุณสมบัติทางกล: (ทั่วไป)	ความแข็ง Brinell 370 ความแข็ง Rockwell 40
อนุมิติ:	ตามความต้องการ
การป้องกันบรรยากาศ:	M11-M13, M21-23: EN439 TIG: I1
บรรจุภัณฑ์:	MIG / MAG: สิ่งของ D 100 / D 200 / K 200 / K 300 TIG: กล่องขนาด 10 กิโลกรัม